

Bona Prime Classic

Technický list

Bona Prime Classic je nežloutnoucí základní lak na vodní bázi, jenž vytváří lehké zbarvení dřeva a zachovává jeho přírodní vzhled. Bona Prime Classic je velmi elastický a zvláště vhodný pro dřevěné podlahy s vyšším pohybem, než je obvyklé, jako jsou špalíková dlažba, měkké prkenné podlahy a podlahy z tvrdého dřeva na podlahovém topení.

- Kompatibilní se všemi vrchními vodními laky Bona
- Vysoký obsah sušiny pro hutný vzhled podlahy
- Redukuje potenciální možnost bočního slepení hran
- Schválen DIBt pro lepší kvalitu vzduchu v interiéru
- Bez obsahu NMP a NEP
- V souladu s VOC 2010

Technická data

Typ laku	Vodní - 1-složková akrylátová disperze
Obsah sušiny:	Cca 35%
VOC:	Max 30g/litr
Ředění:	V případě potřeby Bona Retarder (4%) -delší otevřená doba.
Doba schnutí:	1-2 hod. při 20°C/60% relativní vlhkost vzduchu
Nářadí k aplikaci:	Bona Roller (lakovací váleček pro vodní laky)
Spotřeba:	8-10 m ² /litr (120-100g/m ²) na jednu vrstvu
Bezpečnost:	Neklasifikován
Čištění:	Zbytky materiálu setřete před oplachem vodou. Suchý materiál lze odstranit acetone.
Trvanlivost:	1 rok od data výroby v neotevřeném původním obalu
Skladování/transport:	Při teplotách od +5°C do +25°C
Likvidace:	Odpady a prázdné obaly by měly být řešeny v souladu s místními předpisy.
Balení:	10 x 1 litr (50 kartonů na paletu) 3 x 5 litrů (44 kartonů na paletu)

Příprava

Podlaha musí být připravena na podmínky, ve kterých bude používána. Povrch, jenž má být lakován, musí být vybroušen až na holé dřevo, suchý a prostý brusného prachu, oleje, vosku a jiných nečistot. Pro finální broušení dřeva by se měl použít Bona Sanding Disc nebo brusná mřížka P 120.

Lak nechte temperovat na teplotu místnosti, vložte sítko a před použitím kanystr důkladně protřepte. Optimální podmínky pro aplikaci jsou: teplota mezi 18–25°C a 40-60% relativní vlhkosti vzduchu. Vysoké teploty a nízká vlhkost vzduchu zkracují dobu schnutí, nízké teploty a vysoká vlhkost naopak dobu schnutí prodlužují. **Minimální teplota pro aplikaci je 13°C.**

Aplikace

Neošetřené dřevo:

- 1x Bona Prime Classic
- 1x Bona vrchní vodní lak
Lehké mezibroušení P150
- 1x Bona vrchní vodní lak

Důležité: Nedoporučuje se aplikovat více než dvě vrstvy laku za den, vzhledem k riziku extenzivního bobtnání dřeva.

AKTUALIZACE 6/2015
Tento technický list nahrazuje všechny předešlé verze

Výrobce: Bona Kemi AB, Murmansgatan 130, 200 121 Malmö, Sweden
Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, Cestlice, www.bona.com, bonacr@bona.com
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349

Povrchová
úprava



Bona[®]

Bona Prime Classic

Technický list

1. Válečkem Bona Roller aplikujte základní lak rovnoměrně a vyhněte se hromadění produktu. Věnujte pozornost dosažení stejné úrovně nasycení dřeva k vyhnutí se různobarevnosti. Vždy udržujte okraje lakované plochy mokré, vyhněte se tak přesahům.
2. Nechte schnout a aplikujte 2-3 vrstvy vrchního vodního laku Bona-v závislosti na požadavcích odolnosti proti opotřebení.

VAROVÁNÍ: Vzhledem k elasticitě Bona Prime Classic není vhodné jeho mezibroušení. Před mezibroušením aplikujte jednu vrstvu vrchního laku k redukci efektu zvednutí vláken dřeva.

Údržba

Bona Prime Classic by nikdy neměl být použit pro konečné ošetření dřevěných podlah.

Podrobné pokyny pro údržbu jsou k dispozici na www.bona.com/cz v **sekci Profesionální podlahář / v sekci údržba**.

Upozornění

Bona přebírá odpovědnost pouze za dodaný produkt. Vzhledem k široké různorodosti druhů dřeva, dostupných a možných aplikací, nemůže přebírat odpovědnost za produkt již zcela nainstalovaný. Pokud máte pochybnosti, proveďte zkoušku nebo test pro ujištění vhodnosti funkčnosti produktu. Před použitím tohoto výrobku je uživatel povinen přečíst si veškeré informace uvedené na obalu tohoto výrobku a v bezpečnostních listech tak, aby jim řádně porozuměl.

Pro více informací navštivte nás na adrese www.bona.com/cz.

AKTUALIZACE 6/2015

Tento technický list nahrazuje všechny předešlé verze

Výrobce: Bona Kemi AB, Murmansgatan 130, 200 121 Malmö, Sweden
Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, Cestlice, www.bona.com, bonacr@bona.com
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349

Povrchová
úprava



Bona[®]