



Technický list  
Číslo výrobku 2250-92

## Aidol HK-Lasur

Dekoraturní venkovní ochranná lazura na dřevo

### Oblasti použití:

Obklady, bednění, ploty, vrata, pergoly, altány, střešní podhledy, štíty, fasády, atd.

### Vlastnosti výrobku:

Ochranný prostředek na dřevo pomáhá chránit dle DIN 68 800, část 3 venkovní staticky nenamáhané dřevo, které není v kontaktu se zemí, před houbami a plísněmi, řasami. Chrání dřevo také před vlhkostí a sluncem. Neodlupuje se a nepraská. Ochrana dřevěných vláken díky zvýšenému podílu pevných látek, bezpečně působí proti napadení vosami.

### Údaje o výrobku:

Specifická hmotnost:	cca 0,87 g / cm <sup>3</sup> při 20 °C
Viskozita:	cca 80 s (výtokový pohárek 3 mm při 20 °C)
Bod vzplanutí	cca 63 °C
Lesk:	hedvábně matný
Zápach:	po uschnutí bez zápachu
Balení:	obaly z bílého plechu 0,75 l; 2,5 l; 5 l, 10 l a 20 l
Barevné odstíny:	2250 pinie, 2251 teak, 2252 ebenholz, 2253 kastanie, 2254 tannengrün, 2255 mahagon, 2256 palisandr, 2257 silbergrau, 2260 nußbaum, 2261 farblos, 2262 kiefer, 2263 eiche rustikal, 2264 eiche - hell, 2266 hemlock, 2268 weiß, 2269 friesenblau, 2292 salzgrün, 2267 sonderfarbtöne

### Značka jakosti:

Na základě úředního zhodnocení účinnosti vůči dřevokazným škůdcům a úředního zhodnocení nezávadnosti na zdraví lidí a pro životní prostředí při stanoveném použití byl výrobek oceněn značkou jakosti „RAL - ochranný prostředek na dřevo“. Udělena listina RAL číslo 1026.



### Zpracování:

Privátní uživatelé: Nátěrem, máčením, poléváním. Specializované firmy: Stříkání v uzavřených zařízeních. Po důkladném rozmíchání nebo protřepání je Aidol HK-Lasur připraven k použití. Staré nátěry jako např. silnovrstvé lazury nebo krycí nátěry, také kůru a lýko odstraňte. Dřevo musí být čisté a suché. Lazuru nanášejte měkkým štětcem ve směru vláken. Po zaschnutí (cca. 12 hodin) naneste další vrstvu. U dubového dřeva provést nejprve základní bezbarvý nátěr a jako konečný nátěr 2-3 x Aidol Langzeit Lasur. Zkušebním nátěrem zjistěte snášenlivost s podkladem, přilnavost a barevný odstín. Nezpracovávejte při teplotě nižší než 5°C.

Opravné a obnovovací nátěry:  
Podklad musí být čistý a suchý.  
Ošetření může být provedeno bez přebroušení nebo odstranění starého nátěru. Načatá balení dobře uzavřete a pokud možno brzy spotřebujte.  
Dovolená vlhkost jehličnatého dřeva je max. 25 % a listnatého dřeva max. 20 %.

#### Upozornění:

Při přetírání nátěrovými hmotami na bázi vody doporučujeme provést kontrolu přilnavosti nátěru. Aidol HK-Lasur v barevných odstínech bezbarvý, bílý a Hemlock používejte pouze na venkovní plochy, které jsou vystaveny povětrnostním vlivům jen **nepřímo**, jako střešní podhledy atd., nebo jako základní nátěr. U dřev bohatých na obsažené látky jako dub, červený cedr, afzelie, sekvoj, atd. může docházet k vymývání těchto ve vodě rozpustných látek - tříslovin deštěm. To může vést k zabarvení světlého dřeva nebo omítek. Doporučujeme proto nanést na čelní plochy minimálně dvě vrstvy laku nebo silnovrstvé lazury odpovídajícího odstínu. Dolní části čelních ploch mají být zaříznuté tak, aby tvořily okapnici. Prostředky na ochranu dřeva obsahují biocidní účinné látky pro ochranu dřeva před škůdci. Je nutno je aplikovat pouze podle návodu k použití a pouze tam, kde jsou ochranná opatření nutná. Nesprávné použití může vést k poškození zdraví a životního prostředí. Prostředky na ochranu dřeva se nesmí používat na dřevo, které je podle určení v přímém kontaktu s potravinami nebo krmiv. Přípravek ani jeho zbytky se nesmí dostat do vody, půdy a kanalizace. Nepoužívejte k ošetření včelích úlů, skleníků a saun. Souhrnná upozornění obsahuje „Směrnice pro nakládání s prostředky na ochranu dřeva“ německého průmyslového svazu pro stavební chemii (Industrieverband Deutsche Bauchemie).

Reklamaci barevných odstínů u speciálních odstínů uznáváme pouze tehdy, pokud byl před realizací objektu proveden zkušební nátěr, který byl u nás předložen k odstranění závad. Reklamace závad barevných odstínů, které budou podány po zpracování, nemůžeme bohužel uznat.

#### Pracovní nářadí, čištění:

Pracovní nářadí čistěte ihned po použití ředidlem. Zbytky po čištění řádně zlikvidujte.

#### Spotřeba:

200 – 250 ml/m<sup>2</sup> při min. dvou nátěrech pro optimální ochranu dřeva a ochranu před povětrnostními vlivy. Hoblovaná nebo velmi nepropustná/hustá dřeva jsou méně nasáková a proto je potřebné provést příp. 3 nátěr.

#### Schnutí:

Asi 12 hodin při teplotě 20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 65 %. Nižší teplota a vyšší vlhkost vzduchu dobu schnutí prodlouží.

#### Účinné látky:

1,5 % iodpropinyl-butylykarbamát

100 g výrobku obsahuje 1,5 g jod-propinyl-butylykarbamátu

#### Skladovatelnost:

V uzavřených původních obalech na suchém chladném místě chráněném před mrazem min. po dobu 5 let.

#### Složení podle směrnice VdI-RL 01:

Typ výrobku: lazura na dřevo (obsahující biocidy)  
Obsažené látky: alkydová pryskyřice, org. a anorg. pigmenty, alifáty, aditiva

#### Obsah VOC:

Mezní hodnota EU pro výrobky kat.A/e je 400 g/l (2010).  
Tento výrobek obsahuje maximálně 399 g/l VOC.

#### Bezpečnost

##### R-věty:

R 43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.

R 66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže

##### S-věty:

S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí

S 13 Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

S 20/21 Nejezte, nepijte a nekuřte při používání.

S 24 Zamezte styku s kůží.

S 36/37 Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.

##### Obsahuje:

3-jod-2-propinyl-butylykarbamát (IPBC),

Může vyvolat alergické reakce.

##### Kód výrobku: HSM-LV 30

##### První pomoc:

Při nadýchání:

Postiženého vyvedte na čerstvý vzduch a udržujte ho v klidu. Při přetrvávajících potížích zajistěte lékařskou pomoc. Při bezvědomí udržujte a přepravujte postiženého ve stabilizované poloze.

Při kontaktu s kůží:

Omyjte ihned vodou a mýdlem a dobře opláchněte. Při přetrvávajícím podráždění kůže vyhledejte lékaře.

Při zasažení očí:

Vyplachujte oči několik minut tekoucí vodou při otevřených víčkách, vyhledejte lékaře.

Při požití:

Nevyvolávejte zvracení. Nepodávejte nic k pití, ihned přivolejte lékaře. Postiženého udržujte v klidu.

##### Likvidace:

Větší zbytky výrobku likvidujte v původním balení v souladu s platnými předpisy. K recyklaci předávejte pouze zcela vyprázdněné obaly.

Kód odpadu: 03 02 05 Jiná činidla k impregnaci dřeva obsahující nebezpečné látky.

### Ekologie:

Zabránit úniku do vodních toků,  
odpadních vod nebo do půdy.  
WGK 2

### Registrační číslo:

Reg. č. N-41112

### Označení:

GefStoffV: Xi dráždivý  
WGK: 2  
ADR: -/-

**Používejte biocidní přípravky  
bezpečně. Před použitím si vždy  
přečtěte údaje na obalu a  
připojené informace o přípravku.**

Výše uvedené údaje jsme sestavili na základě  
podkladů našeho výrobního úseku  
podle nejnovějšího stavu vývoje a používané techniky.  
Za aplikaci a zpracování nepřebírá výrobce záruku,  
protože na tyto sféry nemá žádný vliv.

Údaje přesahující rámec technického listu či odlišné  
údaje vyžadují písemné potvrzení kmenového závodu.

V každém případě platí naše všeobecné obchodní  
podmínky. Vydáním těchto technických listů pozbývají  
všechny předešlé svou platnost . 09/10

2250-92-TL-06.10.doc

