

Technický list  
Číslo výrobku 2070

# Imprägnier-Lasur

Tenkovrstvá lazura na bázi rozpouštědel



Na bázi rozpouštědel




Do exteriéru



Pro rozměrově nestálé dřevěné dílce



Před použitím promíchat



Teplota zpracování  
 $\leq +30\text{ }^{\circ}\text{C}$   
 $\geq +5\text{ }^{\circ}\text{C}$



Nátěr/



Čekací doba před další vrstvou



Celkové nanesené množství  
160-180 ml  
Total  
1m<sup>2</sup>



Doba skladování



Składujte při teplotách nad bodem mrazu/  
Chraňte před vlhkostí/  
Obaly dobře uzavírejte

## Oblasti použití:

Pro rozměrově nestálé dřevěné stavební díly, jako obložení, střešní podhledy, pergoly, přístřešky pro auta, ploty atd. Jako základní nátěr pro rozměrově stálé dřevěné stavební díly (okna a vchodové dveře).

## Vlastnosti výrobku:

Imprägnier-Lasur je rozpouštědlová tenkovrstvá lazura na alkydové bázi v lazurovacích barevných odstínech odpovídajících dřevu. Impregnační lazura je vodoodpudivá a propustná pro vodní páru.

S ochranou lakového filmu proti mikrobiálnímu napadení (řasami, plísněmi).

## Údaje o výrobku:

Hustota:	cca 0,93 g/cm <sup>3</sup> při 20°C
Pojivo:	Alkydová pryskyřice
Konzervační látky:	3-Jod-2-propinylbutylcarbamat
Bod vzplanutí:	cca 63°C
Zápach:	po ředidle, po uschnutí bez zápachu

## Podklad:

### Požadavky:

Vlhkost jehličnatého dřeva smí být max. 15 %, listnatého 12 %.

### Příprava podkladu:

Podklad musí být čistý a suchý, odmaštěný, bez vosku a prachu. Uvolněné staré nátěry, stejně tak kůru a lýko odstraňte. Zašedlé povrchy obruste až na nosné dřevo. Odstraňte z povrchu pryskyřici pomocí ředidla V-101. Hladké hoblované povrchy pokud možno před nátěrem přebruste

a odstraňte brusný prach, popř. v případě potřeby, pro lepší zajištění příjmu barvy, před nátěrem povrch namočte vodou a nechte uschnout. Dřevo s vysokým obsahem tříslovin nechte několik týdnů zvětrat. Dřevo náchylné k napadení houbami naimpregnujte ochranným prostředkem před hnilobou a zamodráním (např. Holzschutz-Grund\*).

**Zpracování:****Podmínky zpracování:**

Teplota materiálu, okolí a podkladu musí být v rozmezí +5°C až 30°C.

**Natírání:**

Výrobek Imprägnier-Lasur před použitím dobře zamíchejte, také během zpracování a po pracovních přestávkách. Výrobek nanášejte ve 2 – 3 vrstvách pomocí štětce. Pomocí zkušebního nátěru odzkoušejte snášenlivost, přilnavost s podkladem a odstín.

Načatá balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve spotřebujte. Dodatečné nátěry, renovace: Podklad musí být čistý a suchý. Před dalším nátěrem není nutné podklad brousit ani odstraňovat starý nátěr.

**Upozornění pro zpracování:**

Při přetírání nátěry na bázi vody je požadován mezibrus. Imprägnier-Lasur farblos (bezbarvý) je vhodný pouze pro venkovní plochy, které nejsou vystaveny přímému působení povětrnostních vlivů a slunečního záření (jako jsou střešní podhledy apod.) nebo jako základní nátěr.

U dřevin s vysokým obsahem ve dřevě obsažených látek jako je dub, červený cedr, afzelia, sekvoj apod. může dojít vlivem srážek k vymývání vodorozpustných látek. Tím může dojít k zabarvení světlých zdí a omítek. Doporučujeme dodatečné použití silnovrstvé lazury v odpovídajícím odstínu k uzavření povrchu (min. 2 nátěry). Spodní plochy čelního dřeva by měly být seříznuty pro zajištění okapové hrany.

\*Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

**Systémové produkty:**

Holzschutz-Grund\*  
Langzeit-Lasur UV  
Fenster- & Türenlasur

**Upozornění:****Schnutí**

Přibližně. 12 hodin při 20 °C a 65% relativní vlhkosti vzduchu. U silně nasáklavého dřeva, při nízkých teplotách a vysokých vlhkostech vzduchu se může doba schnutí prodloužit.

**Spotřeba****Spotřeba:**

120 - 160 ml na 2-3 nátěry (podle nasákavosti podkladu)

**Pracovní nářadí, čištění:****Štětec**

Pracovní nářadí očistěte ihned po použití ředidly V 101 nebo Verdünnung & Pinselreiniger (1345). Zbytky po čištění řádně zlikvidujte.

**Balení, odstíny:****Balení:**

Nádoby z bílého plechu: 5 l a 20 l

**Odstíny:**

Goldgelb (č.výrobku. 2070)  
Teak (č.výrobku. 2071)  
Nussbaum (č.výrobku 2072)  
Palisander (č.výrobku 2074)  
Eiche hell (č.výrobku 2075)  
Farblos – bezbarvý (č.výrobku 2078)  
Kiefer (č.výrobku 2084)  
Speciální odstíny (č.výrobku 2081)

**Skladování:**

V uzavřených originálních obalech při uložení v suchu a nad bodem mrazu nejméně 2 roky. Načatá balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve spotřebujte.

**Obsah VOC:**

Mezní hodnota EU pro výr. kat. A/e je 400 g/l (2010); tento výrobek obsahuje max. 400 g/l VOC.

**Bezpečnost:****Informace o nebezpečí:**

H412 – Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

**Bezpečnostní pokyny:**

P101 – Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 – Před použitím si přečtěte údaje na štítku. P280 – Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ochranné brýle/ obličejový štít. P273 – Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte mýdlem a velkým množstvím vody. P501 – Odstraňte obsah/ obal podle národních předpisů

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

**Obsahuje** 3-lod-2-propinyl-butylcarbamát. Může vyvolat alergickou reakci.

**Kód výrobku:** M-KH 03

**Likvidace:**

Větší zbytky produktů likvidujte v původních obalech podle platných předpisů. Zcela vyprázdněné obaly odevzdejte k recyklaci.

**Ekologie:**

Výrobek se nesmí dostat do vodních toků, odpadních vod nebo do půdy. Škodlivý pro vodní prostředí. WGK 2

**Označení:**

CLP-Verordnung: GHS07  
Signální slovo: Varování  
WGK: 2  
ADR: -/-

Výše uvedené údaje jsme sestavili na základě podkladů našeho výrobního úseku podle nejnovějšího stavu vývoje a používané techniky. Za aplikaci a zpracování nepřebírá výrobce záruku, protože na tyto sféry nemá žádný vliv.

Údaje přesahující rámec technického listu či odlišné údaje vyžadují písemné potvrzení kmenového závodu.

V každém případě platí naše všeobecné obchodní podmínky. Vydáním těchto technických listů pozbývají všechny předešlé svou platnost.09/15

