

Normy kvality

Smrk | Borovice | Modřín

	A DIN	B DIN
Suky	Zdravé suky a suky, které jsou s dřevní hmotou pevně srostlé po polovině obvodu, jsou přípustné a mohou se vyskytovat v libovolném počtu do velikosti maximálně jedné třetiny šířky prkna. Černé bodové suky jsou přípustné. Na 1 bm, vztaženo na celkový počet kusů, je přípustná jedna zátka.	Zdravé suky a suky, které jsou s dřevní hmotou pevně srostlé po polovině obvodu, jsou přípustné a mohou se vyskytovat v libovolném počtu do velikosti max. 1/2 šířky prkna. Malé vypadané hranové suky jsou přípustné, pokud nejsou ohroženy krytí a vzhled dvou sesazených kusů. Přípustné jsou černě ohraničené suky do průměru max. 25 mm u max. 25 % celkového množství, pokud jsou na jedné straně kusu pevně srostlé s dřevní hmotou. Černé tužkové suky jsou přípustné. Výskyt zátek neomezeně.
Zásmolky	Přípustné maximálně 2 zásmolky na palubku do velikosti 1 cm ² a u 20 % celkového počtu.	Přípustno maximálně 5 zásmolků na palubku do velikosti 2 cm ² a u 35 % celkového počtu.
Trhliny	Trhliny na pohledové straně by se v zásadě neměly objevit. Procházející koncové trhliny jsou však přípustné do max. délky 3 cm a u max. 15 % celkového počtu kusů.	Neprocházející trhliny jsou přípustné, pokud není ohrožen celkový vzhled. Procházející koncové trhliny jsou do maximální délky palubky přípustné. Procházející trhliny v oblasti suků jsou přípustné.
Tlakové dřevo (křemelitost)	Přípustné v minimálním rozsahu, pokud nebrání odborně správné pokládce.	Přípustné v minimálním rozsahu, pokud je zajištěna odborná pokládkac dílce.
Zárasty kůry	Přípustné do max. velikosti 1 cm ² a u 10 % celkového počtu kusů.	Přípustné do max. velikosti 2 cm ² a u 30 % celkového počtu kusů.
Dřeň	Přípustná u max. 20 % celkového počtu. Dřeň smí procházet max. přes 1/3 délky palubky.	Přípustná u max. 30 % celkového počtu. Dřeň smí procházet po celé délce palubky.
Napadení hmyzem	Nepřípustné	Nepřípustné
Zabarvení	Zabarvení a tvrdé barevné pruhy jsou přípustné u max. 20 % celkového počtu kusů. Zamodráení je nepřípustné.	Zabarvení a tvrdé barevné pruhy jsou přípustné u max. 50 % celkového počtu kusů. Zamodráení je nepřípustné.
Opracování	Vlhkost ~ 9%. Palubky musí být na pohledové straně čistě obroušené. Přípustné jsou mírně hrubá místa v okolí suků. Na spodní straně palubky je přípustná oblina, pokud není zásadně ohrožen pokládk a stabilita. Dílce pro systémové podlahy jsou v zásadě v provedení pero a drážka kolem dokola, hrany na pohledové straně s malou fázkou, spodní strana s odlehčujícími drážkami.	Vlhkost ~ 9%. Palubky musí být na pohledové straně čistě obroušené. Přípustné jsou mírně hrubá místa v okolí suků. Na spodní straně palubky je přípustná oblina, pokud není zásadně ohrožen pokládk a stabilita. Dílce pro systémové podlahy jsou v zásadě v provedení pero a drážka kolem dokola, hrany na pohledové straně s malou fázkou, spodní strana s odlehčujícími drážkami.

Smrk | Borovice | Modřín

	A / B
Suky	Přípustné jsou zdravé suky a suky, které jsou s dřevní hmotou pevně srostlé po polovině obvodu, a mohou se vyskytovat v libovolném počtu do velikosti, která odpovídá maximálně jedné polovině šířky prkna. Malé vypadané hranové suky jsou přípustné, pokud nejsou ohroženy krytí a vzhled dvou sesazených kusů. Černě ohraničené suky do průměru max. 25 mm při max. 15 % celkového množství jsou přípustné, pokud jsou na jedné straně kusu pevně srostlé. Černé tužkové suky jsou přípustné. Vypadavé suky nejsou přípustné. Na 0,5 bm vztaženo na celkový počet kusů, je přípustná jedna suková zátka.
Zásmolky	Přípustné: maximálně 5 zásmolků na jeden dílec, až do velikosti 2 cm ² a u 30 % celkového množství.
Trhliny	Přípustné jsou neprocházející trhliny, pokud není ohrožen celkový dojem. Procházející koncové trhliny jsou přípustné v délce maximálně poloviny šířky palubky. Přípustné jsou procházející sukové trhliny.
Tlakové dřevo (křemelitost)	Přípustné v minimálním rozsahu, pokud nebrání odborně správné pokládce.
Zárasty kůry	Jsou přípustné do velikosti maximálně 2 cm ² a u 20 % celkového počtu kusů.
Dřeň	Přípustná u maximálně 25 % celkového počtu kusů. Může probíhat po celé délce dílce.
Napadení hmyzem	Nepřípustné
Zabarvení	Přípustné ojediněle se vyskytující zabarvení a tvrdé barevné pruhy u maximálně 35 % celkového počtu kusů. Zamodráení je nepřípustné.
Opracování	Vlhkost dřeva ca 9%. Palubky musí být na pohledové straně čistě obroušené. Přípustná jsou lehce hrubá místa v okolí suků. Na spodní straně je přípustná oblina, pokud není zásadně ohrožena pokládk a stabilita. Dílce pro systémové podlahy jsou v zásadě v provedení pero a drážka kolem dokola, hrany na pohledové straně s malou fázkou, spodní strana s odlehčujícími drážkami.