



# Bona Prime Classic

**Bona**<sup>®</sup>



# Bona Prime Classic

Jednosložkový základní lak na bázi akrylát / polyuretanové vodné disperze, který minimalizuje riziko bočního slepení hran prvků dřevěné podlahy. Dává dřevu přirozené zbarvení. Bona PRIMES je řada jednosložkových parketových laků na vodní bázi, určených k základním nátěrům parketových a jiných dřevěných podlah v kombinaci s vrchními laky na vodní bázi Bona.



## Vlastnosti

- Jednosložkový základní lak na bázi akrylátové vodné disperze
- Minimalizuje riziko bočního slepení hran prvků dřevěné podlahy
- Vhodný na podlahové topení

## Technická data

Typ laku:	Akrylátová vodná disperze
Rozpouštědlo:	Hlavně voda
Specifická hmotnost:	(hustota) 1040 kg/m <sup>3</sup>
Hodnota pH:	7,2–7,8
Teplota při zpracování:	Teplota v místnosti a teplota laku musí být během aplikace nebo doby schnutí +15 až +25°C.
Směšovací poměr:	1-složkové laky
Spotřeba:	Asi 1 litr na 8 – 10 m <sup>2</sup> (100 – 120 g/m <sup>2</sup> ) na jeden nátěr.
Doba schnutí:	1 – 2 hod. ( při 20°C a 50% relativní vlhkosti vzduchu.)
Náradí pro aplikaci:	Váleček na vodní laky, štětec
Označení:	Podle Nařízení o nebezpečných látkách (GefStoffV) nepodléhá povinnosti označení
GISCODE:	W1
WGK:	1 (samozařaditelný)
VbF:	
Nebezpečí požáru:	Nehrozí nebezpečí vzniku požáru Dle ČSN 65 0201 Nehořlavá kapalina.
Kódové číslo druhu odpadu:	08 01 12
Likvidace odpadů z obalů:	Přes DSD nebo Interseroh S odpadem z těchto produktů a nádobami (obaly) nakládejte v souladu se Zákonem o odpadech č.106/2005 Sb.
Osvědčení o zpětném odběru a využití odpadu z obalů:	Společnost EKO-KOM, Osvědčení č. EK-F-050 20 134.
Skladování / transport:	Od +5°C do +25°C. Chránit před mrazem.V létě skladovat v chladu (při teplotách pod +30°C). V neotevřeném originálním obalu minimálně 1 rok od data výroby.
Trvanlivost:	V neotevřeném originálním obalu minimálně 1 rok od data výroby.
Balení:	3 x 5 l, 10 x 1 l