

# DUB NATURAL

## VLASTNOSTI

Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13629.

Možnosti pokládky:

15 mm lepením / sponkovaním pro šířku 137 mm

21 mm šroubováním/ lepením/ sponkovaním pro šířku 137 mm

Vhodné pro podlahové topení do šířky 168 mm v případě celoplošného lepení – další info na [www.feelwood.cz](http://www.feelwood.cz).

Tloušťka	Šířka	113 mm	128 mm	137 mm	148 mm	168 mm	198 mm	218 mm	Ks/svazek
15 mm				●		●			8
21 mm				●		●	●		6

● = Standardní program

Standardní provedení: 2x natřeno přírodním olejem

Standardní délky: 1.753 | 2.053 | 2.653 mm

Krátké délky: dle dispozice

Speciální profily: jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace: FSC®

Vlhkost dřeva: 9% +/- 2%

## POPIS KVALITY

### Suky

Přípustné zdravé suky v libovolném počtu do průměru o velikosti max. 1/6 šířky prkna.

Přípustné tmavé bodové suky do velikosti 8 mm.

Přípustné ojediněle malé sukové trhliny a vylomené hrany.

Nepřípustné vypadavé suky.

### Trhliny

Přípustné ojediněle povrchové trhliny (zatemlené).

Dovolené vlasové trhliny ojediněle (zatemlené).

Přípustné zatemnené čelní trhliny ojediněle.

### Zárosty kůry

Přípustné ojedinělé zárosty do velikosti 1 cm<sup>2</sup>.

### Zabarvení

Přípustné přírodní zabarvení.

### Běl

Přípustná na okraji až do 1/10 šířky prkna.

### Průběh vláken

Přípustný rozdílný průběh vláken.

### Opracování

Částečně vyspravené, u hrubě broušených povrchů jsou přípustná malá nezatemlená místa.



*feelwood.cz*

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění.

Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci.

U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

**FEEL WOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou živostí, přírodní, zdravé – přítel pro život!**