

DUB PROJEKT NATURAL/RUSTIKAL

FEELWOOD
MASIVNÍ PODLAHY

VLASTNOSTI

Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13629.

Možnosti pokládky:

15 mm lepením / sponkováním pro šířku 137 mm

Vhodné pro podlahové topení v případě celoplošného lepení – další info na www.feelwood.cz.

Tloušťka	Šířka ▶	113 mm	128 mm	137 mm	148 mm	168 mm	198 mm	218 mm	Ks/svazek
15 mm				●		●			8

● = Standardní program

Standardní provedení: 2× natřeno přírodním olejem

Kombinované délky: 853–2.306 mm

Průměrná délka: u 15 mm min. 1.229 mm,

max. 1 prkno v řadě může být rozděleno na dva kusy

Speciální profily: jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace: FSC®

Vlhkost dřeva: 9 % +/- 2 %



Balení: 8 ks/svazek

min. 1 prkno v celé délce

max. 5 prken rozděleno na dva kusy

POPIS KVALITY

Suky

Přípustné zdravé suky v libovolném počtu max. do velikosti poloviny šířky prkna. Sukové trhliny musí být zatmeleny. Přípustné tmavé bodové suky do velikosti 15 mm. Přípustné ojediněle malé sukové trhliny a vylomené hrany. Nepřípustné vypadavé suky.

Trhliny

Přípustné ojedinělé povrchové trhliny (zatmelené). Přípustné vlasové trhliny ojediněle. Ojedinělé čelní trhliny musí být zatmeleny.

Zárosty kůry

Přípustné ojediněle zárosty do velikosti 2 cm².

Zabarvení

Přípustné přírodní zbarvení a barevná struktura.

Běl

Přípustná na okraji až do 1/10 šířky prkna.

Průběh vláken

Přípustný rozdílný průběh vláken a prkna s dření.

Opracování

Částečně vyspravené, u hrubě broušených povrchů jsou přípustná malá nezatmelená místa.



feelwood.cz

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění.

Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci.

U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

FEELWOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou živostí, přírodní, zdravé – přítel pro život!