

VLASTNOSTI

Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13990.

Možnosti pokládky:

15 mm lepením / sponkováním pro šířku 135 mm

19,25 mm šroubováním / lepením / sponkováním pro šířku 107, 135 mm

Tloušťka 15 mm vhodná pro podlahové topení do šířky 135 mm v případě celoplošného lepení – další info na www.feelwood.cz

Tloušťka ▼	Šířka ►	107 mm	135 mm	183 mm	Ks/svazek
15 mm			●		8
19 mm			●		6
25 mm			●	●	5

● = Standardní program

Fixní délky: 1.453 mm na zakázku,
1.973 mm

Speciální profily: jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace: FSC® možná na zakázku

Vlhkost dřeva: 9% +/- 2%

POPIS KVALITY

Suky

Přípustné zdravé suky v jakémkoliv množství a jakékoliv velikosti. Přípustné sukové trhliny a vylomené hrany do velikosti 40 mm. Přípustné nesrostlé suky a vypadlé suky do velikosti 30 mm.

Trhliny

Přípustné procházející trhliny, pokud není ohrožen celkový vzhled. Přípustné procházející koncové trhliny do max. délky 300 mm.

Zásmolky

Přípustné v neomezeném množství.

Zárosty kůry

Přípustné ojediněle.

Dřeň

Přípustná. Dřeň smí procházet po celé délce palubky.

Zabarvení

Přípustné přírodní zabarvení a zamodrání.

Napadení škůdci

Přípustné ojediněle.

Stálost rozměrů

Přípustná nedohoblovaná místa v oblasti pera a drážky resp. vlnkování na povrchu.

feelwood.cz

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění.

Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci.

U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

FEEL WOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou životností, přírodní, zdravé – přítel pro život!