

# SMRK SEVERSKÝ A/B

**FEELWOOD**  
MASIVNÍ PODLAHY

## VLASTNOSTI

Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13990.

Možnosti pokládky:

15 mm šroubováním / lepením / plovoucím způsobem na ocelové sponky pro šířku 135 mm

19, 25 mm šroubováním / lepením / plovoucím způsobem na ocelové sponky pro šířku 135 mm

Šířka 15 mm vhodná pro podlahové topení do šířky 135 mm v případě celoplošného lepení – další info na [www.feelwood.cz](http://www.feelwood.cz)

Tloušťka ▼	Šířka ►	107 mm	135 mm	183 mm	Ks/svazek
15 mm			●		8
19 mm			●	●	6
25 mm			●		5

● = Standardní program

Fixní délky: 1.453 mm na zakázku,  
1.973 mm → v 1 řadě v balíku může být  
1 prkno rozděleno na dva kusy  
Speciální profily: jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace: FSC® nebo PEFC  
možná na zakázku  
Vlhkost dřeva: 9% +/- 2%

## POPIS KVALITY

### Suky

Přípustné zdravé suky v libovolném počtu do velikosti odpovídající max. polovině šířky prkna max. u 50 % vztaheno na počet kusů. Sukové trhliny musí být zatmelely. Přípustné černé bodové suky do velikosti 15 mm. Malé vypadané suky a hranové suky jsou povoleny. Přípustné černě ohraničené suky do průměru max. 25 mm u max. 15 % celkového množství, pokud jsou na jedné straně palubky pevně srostlé s dřevní hmotou. Výskyt sukových zátek neomezeně.

### Trhliny

Přípustné neprocházející trhliny, pokud není ohrožen celkový vzhled. Přípustné procházející koncové trhliny do max. délky odpovídající šířce kusu. Přípustné sukové trhliny.

### Zásmolky

Přípustných je max. 5 zásmolků na kus do velikosti 2 cm<sup>2</sup> a u 25 % počtu kusů.

### Zárosty kůry

Přípustné do maximální velikosti 2 cm<sup>2</sup>, 25 % počtu kusů.

### Dřeň

Přípustná u max. 25 % celkového počtu kusů. Dřeň smí procházet po celé délce palubky.

### Zabarvení

Přípustné přírodní zabarvení, zamodrání nepřípustné.

### Napadení škůdci

Nepřípustné.



*feelwood.cz*

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění. Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci. U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

**FEELWOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou živostí, přírodní, zdravé – přítel pro život!**