

## Dub Natur

### Vlastnosti:

Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený - zrnitost 150, v souladu s normou EN 13629

Možnosti pokládky: 15mm lepením / sponkováním pro šířku 113, 128 a 137 mm

21mm šroubováním / lepením / sponkováním pro šířku 113, 128 a 137 mm

Vhodné pro podlahové topení do šířky 148 mm v případě celoplošného lepení - další info na [www.feelwood.at](http://www.feelwood.at)

### Rozměry:

Tloušťka \ Šířka	113 mm	128 mm	137 mm	148 mm	168 mm	198 mm	ks / svazek
15 mm	●	○	●	○	○	○	8
21 mm	●	○	●	○	●	○	6

● = standardní program ○ = na zakázku

**Fixní délky:** 1153 mm, 1453 mm, 1753 mm, 2053 mm, 2353 mm  
rovnoměrné délkové zastoupení (ca. 60 % 1753 mm a 2053 mm)

**Speciální profily:** možné na zakázku

**Certifikace:** FSC®

**Vlhkost:** 9 % +/- 2 %

## Kvalita

**Suky** Přípustné zdravé suky v libovolném počtu do průměru o velikosti max. 1/6 šířky prkna.

Přípustné tmavé bodové suky do velikosti 8 mm.

Přípustné ojediněle malé sukové trhliny a vylomené hrany.

Nepřípustné vypadavé suky.

**Trhliny** Přípustné ojediněle povrchové trhliny (zatemlené).

Dovolené vlasové trhliny ojediněle (zatemlené). Příležitostně přípustné zatemnené čelní trhliny.

**Zárosty kůry** Přípustné ojedinělé zárosty do velikosti 1 cm<sup>2</sup>.

**Zabarvení** Přípustné přírodní zbarvení.

**Běl** Přípustná na okraji až do 1/10 šířky prkna.

**Průběh vláken** Přípustný rozdílný průběh vláken



Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění. Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci.

U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

**FEEL WOOD** masivní podlahy - odolné, s dlouhou životností, přírodní, zdravé - přítel pro život!