

Dub Rustikal

Vlastnosti:

Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený - zrnitost 150, v souladu s normou EN 13629

Možnosti pokládky: 15mm lepením / sponkováním pro šířku 113, 128 a 137 mm

21mm šroubováním / lepením / sponkováním pro šířku 113, 128 a 137 mm

Vhodné pro podlahové topení do šířky 148 mm v případě celoplošného lepení - další info na www.feelwood.cz

Rozměry:

šířka \ Tloušťka	113 mm	128 mm	137 mm	148 mm	168 mm	198 mm	ks / svazek
15 mm	●	○	●	○	○	○	8
21 mm	●	○	●	○	●	○	6

● = standardní program ○ = na zakázku

Fixní délky: 1153 mm, 1453 mm, 1753 mm, 2053 mm, 2353 mm
rovnoměrné délkové zastoupení (ca. 60 % 1753 mm a 2053 mm)

Speciální profily: možné na zakázku

Certifikace: FSC®

Vlhkost: 9 % +/- 2 %

Kvalita

Suky	Přípustné zdravé suky v libovolném počtu max. do velikosti poloviny šířky prkna. Sukové trhliny musí být zatmeleny. Přípustné tmavé bodové suky do velikosti 15 mm. Přípustné ojediněle malé sukové trhliny a vylomené hrany. Nepřípustné vypadavé suky.
Trhliny	Přípustné ojediněle povrchové trhliny (zatmelené). Dovolené vlasové trhliny ojediněle (zatmelené). Příležitostně Přípustné příležitostně zatmelené čelní trhliny.
Zárosty kůry	Přípustné ojediněle zárosty do velikosti 2 cm ² .
Zabarvení	Přípustné přírodní zbarvení a barevná struktura.
Běl	Přípustná na okraji až do 1/5 šířky prkna.
Průběh vláken	Přípustný rozdílný průběh vláken a prkna s dřeni.



Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění.

Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci.

U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

FEEL WOOD masivní podlahy - odolné, s dlouhou živostí, přírodní, zdravé - přítel pro život!